

CuSn4

Сплав оловянной бронзы для различного применения (ленты, теплопроводники, реостатные провода, специальные кабели, бобины, соединительные элементы и т.д.)

Стандарт		: CuSn 4
	DIN	: 17662
	EN DIN 12166	: CW 450 K
Химический состав (доля %)	Cu	: остаток
	Sn	: 4,0
	P	: 0,1
	Примеси	: макс. 0,5
Физические свойства		
Плотность	kg/dm ³	: 8,9
Температура плавления	°C	: 960 – 1060
Модуль упругости	kN/mm ²	: 125
Теплопроводность	W/m·K	: 90
Коэффициент линейного расширения	(20°-300°C)1/K	: 18,2·10 ⁻⁶
Электропроводность	m/Ω·mm ²	: 12
Электропроводность	IACS %	: ~ 20
Электросопротивление	Ω·mm ² /m	: 0,0833